

# HELIOTAN VNE Vernis Intérieur

## VERNIS POUR MEUBLES ET BOISERIES

Satinée, liquide

### DEFINITION

Vernis de finition pour la protection et la décoration de la surface des bois.  
Produit prêt à l'emploi et sans odeur.

### DESTINATION

Tous les bois et matériaux dérivés des bois intérieurs (portes intérieures, fenêtres intérieures, plinthes...).

### PROPRIETES

Intérieur.  
Formule en phase aqueuse, fluide.  
Formule transparente, incolore ou teintée (teinte variable en fonction des diverses essences de bois).  
Aspect satiné (aspect variable en fonction des diverses essences de bois).  
Ne cloque pas, ne s'écaille pas.  
Lavable.  
Résistant à l'humidité.  
Microporeux : repousse l'eau mais laisse respirer le bois.  
Hydrofuge : imperméabilise le bois.  
**Les garanties Eco Label** : Certification écologique officielle européenne délivrée par AFAQ AFNOR Certification.

### CARACTERISTIQUES

<b>Classification</b> : AFNOR NF 36-005 - Famille 1 - Classe 7b2.	<b>pH</b> : 7,6 - 8,4.
<b>Aspect</b> : Satiné.	<b>Viscosité</b> : 20" +/- 5" (DIN 2 à 20°C).
<b>Teinte</b> : Teinte bois, teintes couleurs.	<b>Solvant</b> : Eau.
<b>Etat physique</b> : Fluide.	<b>Valeur COV</b> : 63gr/l max. Valeur limite en UE pour ce produit : - gr/l (2007) / - gr/l (2010).
<b>Liants</b> : Résines acryliques.	<b>Conservation</b> : 1 an en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel.
<b>Pigment</b> : Divers.	<b>Stockage</b> : Bien refermer l'emballage après usage.
<b>Fongicide</b> : Sans.	Tenir à l'abri du gel.
<b>Extrait sec</b> : 33 +/- 1%.	<b>Conditionnement</b> : En bidons de 0,75L - 2,5Litres.
<b>Point éclair</b> : -	
<b>Densité</b> : 1,030 +/- 0,030.	

### MISE EN OEUVRE

Avant l'application de la finition, les bois intérieurs devront être traités avec nos produits de traitement insecticide en fonction de leur destination dans l'ouvrage.

- **en préventif** : 2 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200gr/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.  
- **en curatif** : 3 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200gr/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.  
Application sur bois secs, non gelés, non givrés, propres, dépourvus de poussière et de corps gras et préparés selon les normes et DTU en vigueur (DTU 59.1).  
La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.  
**Sur bois neufs** : ponçage, brossage, dépolissage.  
**Sur bois anciens** (revêtement dégradé, champignons) : ponçage, décapage, décirage, grattage, brossage, dépolissage (retirer toutes particules non adhérentes).  
**Sur bois anciens vernis** : (revêtement non dégradé, système d'entretien) : égrenage, brossage, dépolissage.  
L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 15%.  
Une température supérieure à 10°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour un séchage optimal.

### PROCEDES D'APPLICATION

Outils : Brosse, pinceau.  
Pulvérisation : Nous consulter.  
Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.

# HELIOTAN VNE Vernis Intérieur

## PROCEDES D'APPLICATION SUITE

Bien brasser le produit avant emploi et durant application.

L'épaisseur de la couche appliquée est d'environ 100 à 125 µm humide.

Appliquer dans le sens du veinage du bois en croisant les passages et en égalisant.

Entre les couches : Egrenage à l'abrasif 220-240.

**Système HELIOTAN :**

2 à 3 couches de HELIOTAN VNE Vernis Intérieur.

## RENDEMENT

Variable selon le mode d'application, la porosité du bois, son état de surface, sa structure et le sens de la coupe.  
10m<sup>2</sup> pour 1Litre environ.

## SECHAGE

Variable selon :

Les conditions de température (>5°C).

L'essence du bois.

La quantité de produit appliquée.

L'hygrométrie.

La ventilation.

Le mode d'application.

Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.

Hors poussière : 30 minutes environ.

Recouvrable : 4 heures environ.

Séchage complet : 24 heures environ.

Les temps de séchage des produits sur certains chantiers effectués en saison hivernale peuvent être plus longs que les temps annoncés au dessus.

L'application accidentelle de couches trop épaisses peuvent entraîner un ralentissement du temps de séchage.

## CONSEILS DYRUP

Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un produit à base de résines acryliques en phase aqueuse.

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

Ne convient pas pour l'extérieur.

Ne pas appliquer sur bois cirés ou teinture cirante.

Ne pas appliquer sur le Vernis Meubles sur un vernis au solvant.

Ne pas appliquer sur bois décoloré à l'acide oxalique ou d'autres acides.

**Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95).**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.**

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

# HELIOTAN VNE Vernis Intérieur

Edition **FEVRIER 2009** : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

**DYRUP**

---

---

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France  
Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - [www.dyrup.fr](http://www.dyrup.fr)