

# VERALINE Pâte à Bois

RENDEMENT	SITUATION	SECHAGE	MATERIEL	NETTOYAGE
Variable	Intérieur Extérieur	Séchage complet : 30 min à 3h env	Spatule	Eau

## DEFINITION

Produit de rebouchage et de restauration pour les meubles et boiseries.  
Produit prêt à l'emploi.

## DESTINATION

Tous les bois et matériaux dérivés des bois intérieurs et extérieurs (portes, fenêtres, lambris, meubles, boiseries...).

## PROPRIETES

Intérieur, extérieur.  
Formule en pâte.  
Rebouche petites fentes, nœuds, petites fissures.  
Séchage rapide.  
Ne se fendille pas, ne se rétracte pas.  
Sans odeur.

## CARACTERISTIQUES

**Classification** : -

**Aspect** : Mat.

**Teinte** : Naturel + teintes bois (couleurs miscibles entre elles).

**Etat physique** : Pâteux.

**Liants** : Acryliques.

**Colorant** : -

**Extrait sec** : 72% +/- 2 en poids.

**Point éclair** : Non concerné.

**Densité** : 1.50 ± 0.05 gr/cm<sup>3</sup> à 20°C.

**pH** : -

**Viscosité** : 10000 à 20000 cps.

**Solvant** : Eau.

**Valeur COV** : 9gr/l max. Valeur limite en UE pour ce produit : 50gr/l (2007) / 30gr/l (2010).

**Conservation** : 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel.

**Stockage** : Bien refermer l'emballage après usage.

**Conditionnement** : En pots de 80gr - 250gr - 450 grammes.

## AVANT MISE EN ŒUVRE

Avant l'application de la pâte à bois, les bois intérieurs devront être imprégnés avec nos produits de traitement insecticide, fongicide en fonction de leur destination dans l'ouvrage.

- **en préventif** : 2 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200gr/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.

- **en curatif** : 3 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200gr/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.

Application sur bois secs, décirés, dépourvus de finition, de poussières et de corps gras et préparés selon les normes et DTU en vigueur.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

**Sur bois neufs** : ponçage, brossage, dépoussiérage.

**Sur bois anciens** : (revêtement dégradé, insectes) ponçage, décapage, décirage, grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules non adhérentes).

**Sur bois anciens vernis** : (revêtement dégradé ou non dégradé) ponçage, décapage, décirage, grattage, brossage, dépoussiérage.

L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 18%.

Une température supérieure à 5°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour un séchage optimal.

## APPLICATION

Outils : Spatule.

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.

Bien mélanger le produit avant emploi et durant application.

Étaler et lisser la Pâte à Bois à l'aide d'une spatule.

Après séchage, égrener à l'abrasif 220/240.

Dépoussiérer.

# VERALINE Pâte à Bois

## CONSOMATION

Variable selon l'état de surface, la profondeur et la largeur des trous à reboucher.

## SECHAGE

Variable selon : Les conditions de température (>5°C). Le support.  
La quantité de produit appliquée. L'hygrométrie.  
La ventilation. Le mode d'application.

Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.

Séchage complet : 30 minutes à 3 heures environ.

Les temps de séchage des produits peuvent être plus longs que les temps annoncés au dessus en fonction de l'épaisseur et la largeur du joint à réparer.

## CONSEILS DYRUP

Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un produit en phase aqueuse.

Il est recommandé de faire un essai au préalable.

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Après ouverture du pot, il est fortement conseillé d'utiliser la totalité du produit.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

Les compatibilités entre les produits de traitement appliqués antérieurement et la Pâte à Bois doivent être assurées.

Après l'application d'un produit de traitement, il est nécessaire de respecter le temps de séchage du produit avant l'application de la pâte à bois.

Nettoyer le support avant application du produit.

Pour l'application de teinture, lasure, vernis : faire un essai au préalable.

Les feutres de retouches pour le bois sont conseillés pour teinter les pâtes à bois après séchage.

Eviter en usage systématique dans les points d'assemblage d'un parquet.

Dans les fissures profondes, remplir avec du papier de journal ou de la ficelle (sauf extérieur).

Choisir la pâte dans la couleur de la finition.

A l'extérieur, recouvrir d'une finition.

**Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.**

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Edition JANVIER 2009** : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

## D Y R U P

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France

Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - [www.dyrup.fr](http://www.dyrup.fr)