

# VERALINE Vernis Métaux

RENDEMENT	SITUATION	SECHAGE	MATERIEL	NETTOYAGE
3 m <sup>2</sup> environ pour 250 ml	Intérieur Extérieur	Entre 2 couches : 2 h Séchage complet : 24 h	Pinceau	White Spirit

## DEFINITION

Produit de finition pour la protection et la décoration des métaux.  
Produit prêt à l'emploi.

## DESTINATION

Tous les métaux ferreux et non ferreux (cuivre, argent, laiton, aluminium...).

## PROPRIETES

Intérieur, extérieur.  
Formule onctueuse.  
Formule transparente, incolore.  
Aspect semi brillant.  
Lavable.  
Souple.

## CARACTERISTIQUES

**Classification** : AFNOR NF 36-005 - Famille 1 - Classe 4a.

**Aspect** : Semi brillant.

**Teinte** : Incolore.

**Etat physique** : Onctueux.

**Liants** : Résines alkydes uréthanes.

**Pigment** : Sans.

**Extrait sec** : 42% en poids.

**Point éclair** : 23° < PE < 55°C.

**Densité à 20°C** : 0,874.

**pH** : Non concerné.

**Viscosité** : Coupe Afnor N° 4 : 34 secondes.

**Solvant** : White-Spirit.

**Valeur COV** : 395gr/l max. Valeur limite en UE pour ce produit : 500gr/l (2007).

**Conservation** : 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs.

**Stockage** : Bien refermer l'emballage après usage.

**Conditionnement** : En bidon de 250ml.

## AVANT MISE EN ŒUVRE

Application sur métaux secs, non oxydés, dépourvus de poussière, de rouille, de corps gras et préparés selon les normes et DTU en vigueur.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

**Sur métaux neufs** : Nettoyage, dégraissage à l'acétone, dépoussiérage.

**Sur métaux anciens** : (revêtement dégradé, rouillé) décapage, grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules non adhérentes).

Dérouiller les supports oxydés et/ou rouillés.

**Sur métaux vernis** : (revêtement non dégradé, système d'entretien) égrenage léger, brossage, dépoussiérage.

Une température supérieure à 5°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour un séchage optimal.

## APPLICATION

Outils : Pinceau.

Pulvérisation : Nous consulter.

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : White-Spirit.

Bien brasser le produit avant emploi et durant application.

L'épaisseur de la couche appliquée est d'environ 100 à 125 µm humide.

Entre les couches : Egrenage à l'abrasif 220-240.

## Système VERALINE :

2 couches de VERALINE Vernis Métaux.

# VERALINE Vernis Métaux

## CONSOMATION

---

Variable selon le mode d'application, l'état de surface du métal.  
3 m<sup>2</sup> pour 0,250 Litre environ.

## SECHAGE

---

Variable selon : Les conditions de température (>5°C). Le support.  
La quantité de produit appliquée. L'hygrométrie.  
La ventilation. Le mode d'application.

Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.  
Température du support : entre 13°C minimum et 20°C.

Entre 2 couches : 2 heures environ.  
Séchage complet : 24 heures environ.

## CONSEILS DYRUP

---

Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un produit à base de résines alkydes en phase solvant.  
Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable.  
Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.  
Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.  
Après ouverture du pot il est fortement conseillé d'utiliser la totalité du produit.  
Bien refermer l'emballage après utilisation.  
Bien dégraisser et dérouiller le support avant l'application du vernis.  
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
**Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

---

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :  
Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.  
Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.  
Se protéger la peau, les mains, le visage.  
Conserver hors de portée des enfants.  
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.  
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.  
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.  
**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.**

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Edition JANVIER 2009** : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

**D Y R U P**

---

---

215 Avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France  
Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - [www.dyrup.fr](http://www.dyrup.fr)