

Peinture Ushuaïa[®] by BONDEX

RENDEMENT	SITUATION	SECHAGE	MATERIEL	NETTOYAGE
14 m ² environ par Litre	Intérieur	Sec au toucher : 24 à 72h env Séchage complet : 10 jours env	Pinceau Rouleau	Eau tiède ou Détergent vaisselle

DEFINITION

Peinture satinée à base de matières premières naturelles et renouvelables pour la protection et la décoration des murs intérieurs, plafonds et huisseries intérieures.
Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous supports intérieurs en travaux neufs ou travaux d'entretien (plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre, bois, ancienne peinture, toile de verre, papier à peindre...).

PROPRIETES

Intérieur.
Formule crémeuse.
Aspect satiné léger.
Sans odeur.*
Pas d'effet de jaunissement dans les pièces sombres.
Lessivable, lavable (voir séchage).
Bonne adhérence, bon couvrant.
Microporeux : régularise les échanges d'humidité entre les fonds et l'air ambiant.
Sans COV synthétique. Séchage 100% naturel (sans ajout de siccatif synthétiques).
Composition 100% naturelle (seules certaines teintes vives contiennent moins de 2% de pigments synthétiques).
Peinture Eco Label : Label écologique de l'union européenne FR/07/17.

CARACTERISTIQUES

Classification : Pas de classification AFNOR.

Aspect : Satiné léger.

Teintes : 15 teintes.

Brillance : 12% à 60° - 50% à 85° pour le blanc / 5 et 16% à 60° pour les autres teintes (NFT 30 064).

Etat physique : Crémeux.

Liants : Huiles de tournesol, de ricin et de chanvre, cellulose, caséine, eau, huile de soja, craie.

Pigments : Naturel, synthétiques (< 2% sur les teintes vives).

Agent fongicide : Sans.

Extrait sec : 56% en poids.

Point éclair : Non concerné.

Densité : 1,300 à 23°C.

pH : Non concerné.

Viscosité : Thixo Brookfield 4000 mPas.

Solvant : Eau.

Valeur COV : 0,1g/l max. Valeur limite en UE pour ce produit : 75gr/l (2007) / 30gr/l (2010).

Conservation : 1an en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel.

Stockage : Bien refermer l'emballage après usage.

Conditionnement : En bidons de 0,5L - 2Litres.

Environnement : Ce produit ne contient pas d'ammoniaque, de formaldéhyde, de fongicide ou de solvant organique.

Matières premières naturelles ne contenant aucun composant classé dangereux pour l'homme et l'environnement
Qualités environnementales. Directive 1999/45/CE.

Pas de solvant, pas de co-solvant. Ne contient aucun dérivé de produit pétrolier.

Aucune émanation du gaz à effet de serre lors de la production des matières premières (développement durable).

Faible consommation d'énergie durant le processus de fabrication (émulsion à froid).

Les emballages et les résidus de peinture, par ailleurs compostables, sont considérés comme déchets ménagers.

Les eaux usées issues du lavage des matériels d'utilisation sont biodégradables.

AVANT MISE EN ŒUVRE

ETAT DU SUPPORT :

Les fonds doivent être propres, sains, secs, compacts et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59/1, 59/2, 42/1) et normes en vigueur.

Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

Une température > 15°C et < à 35°C ainsi qu'une humidité relative < 80% est nécessaire pour un séchage optimal.

Peinture Ushuaïa[®] by BONDEX

AVANT MISE EN ŒUVRE SUITE

TRAVAUX PREPARATOIRES :

Peinture en mauvais état : Effectuer un décapage, ponçage, brossage et dépolissage des fonds.

Peinture en bon état : Effectuer un matage, brossage, égrenage, lessivage et dépolissage des fonds.

Support taché : Effectuer un ponçage et appliquer 2 couches de peinture.

SUPPORT BRUT BON ETAT : Préparation simplifiée pour les sous-couches intérieures. (Consulter le DTU 59/1).

SUPPORT	Lavage	Brossage	Epoussetage	Impression	Enduit Ponçage	Sous couche	Finition Bondex Peinture Ushuaïa [®]
Plâtre			ooooo	(ooooo)	ooooo	Sous couche très bonne qualité	Peinture Ushuaïa [®]
Carreaux De Plâtre		ooooo	ooooo	(ooooo)	ooooo	Sous couche très bonne qualité	Peinture Ushuaïa [®]
Plaque de Plâtre			ooooo	(ooooo)	ooooo	Sous couche très bonne qualité	Peinture Ushuaïa [®]
Pierre	(ooooo)	ooooo	ooooo	(ooooo)		Sous couche très bonne qualité	Peinture Ushuaïa [®]
Bois		ooooo	ooooo		ooooo	Sous couche très bonne qualité	Peinture Ushuaïa [®]

SUPPORT PEINT EN BON ETAT : Préparation simplifiée si les fonds sont peints ou tapissés en intérieur. (Consulter le DTU 59/1).

SUPPORT	Lavage	Ponçage	Epoussetage	Impression	Enduit Ponçage	Sous Couche	Finition Bondex Peinture Ushuaïa [®]
Peinture Mate	ooooo	(ooooo)	ooooo		(ooooo)		Peinture Ushuaïa [®]
Peinture Satinée	ooooo	(ooooo)	ooooo		ooooo		Peinture Ushuaïa [®]
Peinture Brillante	ooooo	(ooooo)	ooooo		ooooo		Peinture Ushuaïa [®]
Tapiserie		Détapisser	(ooooo)	(ooooo)	ooooo		Peinture Ushuaïa [®]

* Les données entre parenthèse () sont facultatives.

APPLICATION

Outils : Brosse, pinceau, rouleau poil moyen texture polyester.

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau tiède ou détergent vaisselle.

Mélanger énergiquement le produit avant l'emploi pour avoir une viscosité crémeuse.

Peinture Ushuaia[®] by BONDEX

APPLICATION SUITE

Système BONDEX

1 couche d'une **Sous couche** de très bonne qualité.

1 couche de **Peinture Ushuaia[®] by BONDEX** à raison de 70ml/m². (voir travaux préparatoires).

RENDEMENT

Variable selon le mode d'application, la porosité des fonds et son état de surface.

14 m² au litre par couche environ.

SECHAGE

Variable selon : Les conditions de température (>5°C).

La quantité de produit appliqué.

La ventilation.

Le support.

L'hygrométrie.

Le mode d'application.

Mesures effectuées à 23°C avec une humidité relative de 65%.

Sec au toucher : 24 à 72h environ.

Séchage complet : 10 jours environ.

Lavable et lessivable (après durcissement à coeur du film, soit environ 10 jours minimum).

Les temps de séchage des produits sur certains chantiers effectués en saison hivernale peuvent être plus longs que les temps annoncés au dessus.

CONSEILS DYRUP

Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un produit à base d'huiles naturelles en phase aqueuse.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 15°C ou supérieures à 35°C.

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Après ouverture du pot utiliser la totalité du produit.

* Toutefois au séchage, une odeur d'huile naturelle peut se dégager, due à l'oxydation naturelle. En cas de gêne passagère, bien aérer la pièce.

Le séchage progressif, entièrement naturel, préserve votre intérieur de toute émanation.

Durant cette période, il est recommandé d'éviter toute action qui pourrait altérer la qualité de la finition (nettoyage à l'éponge, accrochage de tableau...).

Une sous couche est fortement conseillée pour les fonds neufs ou anciens.

Ne pas appliquer sur supports chauds et sur support dont le taux d'humidité est > à 20%.

Certaines remontées jaunâtres peuvent être provoquées sur les plâtres, les placoplâtres, les bois, les anciennes colles, les murs anciens près des cheminées. Dans ce cas consulter le Service Conseils.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

Pour conserver un pot entamé, transvaser dans un récipient réduit et soigneusement fermé.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Elimination des résidus : composter les résidus secs ou les jeter avec les ordures ménagères.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition NOVEMBRE 2009 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DYRUP

215, Avenue Georges Clemenceau 92000 Nanterre - France

Tél : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - www.dyrup.fr