

# XYLOPHENE Gelactif Multi Usages

RENDEMENT	SITUATION	SECHAGE	MATERIEL	NETTOYAGE
3 à 5 m <sup>2</sup> environ par Litre	Extérieur	Entre 2 couches : 1h env Séchage complet : 72h env	Pinceau Brosse	Eau

## DEFINITION

XYLOPHENE Gelactif Multi Usages est un produit de traitement insecticide, anti-termite et fongicide gélifié, hydrodispersable, destiné au traitement curatif et préventif par badigeon des bois extérieurs.

Ce produit est livré prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

## DESTINATION

Tous bois extérieurs (hors lisses basses ou parties en contact avec le sol) et bois intérieurs de type charpente (bois sous abri sans risque de ré humidification) ou ossatures. Ne pas traiter les meubles et les parquets.

## PROPRIETES

Formule gélifiée, ne coule pas.

Facile d'utilisation dans les zones difficiles d'accès, en vertical, en hauteur.

Efficace en une seule application.

Efficacité préventive pendant 25 ans\*.

Blanc à l'application, devient incolore au séchage pour un bon suivi du traitement.

Pas d'injection en curatif pour les sections de bois inférieures à 300mm.

Grâce à sa formule active qui agit après application, ce produit présente de bonnes qualités de pénétration.

## EFFICACITE - SANTE - ENVIRONNEMENT

**XYLOPHENE Gelactif Multi Usages vous assure efficacité, tenue dans le temps et respect des normes les plus strictes en matière de santé et d'environnement.**

### EFFICACITE

Ce produit est efficace contre les insectes de bois secs à larves xylophages (Capricorne, Lyctus, Vrilllette), les Termites ainsi que les champignons de pourriture fibreuse et cubique.

XYLOPHENE Gelactif Multi Usages a passé avec succès les contrôles d'efficacité selon les normes suivantes :

#### Insecticide préventif :

EN 46 : efficacité préventive contre le Capricorne des maisons et autres insectes à larves xylophages.

#### Insecticide curatif :

EN 22 : efficacité curative contre le Capricorne.

EN 370 : efficacité curative contre la Vrilllette.

#### Anti-termite :

EN 118 : efficacité contre le Terme.

#### Fongicide :

Le seuil d'efficacité a été déterminé suivant la norme :

EN 113 : efficacité contre les champignons de pourriture cubique et fibreuse.

#### Durabilité du produit appliqué :

Les contrôles d'efficacité insecticide préventive ont été effectués après les épreuves de vieillissement accéléré :

EN 73 : épreuve d'évaporation.

EN 84 : épreuve de délavage.

### SANTE / ENVIRONNEMENT

XYLOPHENE Gelactif Multi Usages est conforme aux exigences en matière de santé et d'environnement.

**Traitement termites :** Il est conseillé dans ce cas de faire appel à un professionnel (consulter DYRUP qui vous donnera les coordonnées d'un APPLICATEUR SPECIALISE XYLOPHENE).

\***Garantie 25 ans :** Effectué dans les règles de l'art, le traitement offre une efficacité préventive insecticide et fongicide sur bois sains jusqu'à 25 ans.

### **Recommandations et restrictions d'usages :**

\* La durée du système 25 ans peut être altérée en fonction de certains paramètres :

- application du XYLOPHENE Gelactif Multi-Usages sur des bois déjà contaminés par un champignon (type « bleuissement en service »).
- application sur des ouvrages dont la conception pourrait favoriser le développement de champignons (piège à eau, eau stagnante, station horizontale...)

Les bois traités en préventif ne devront pas subir de coupe, de découpe et de ponçage.

\* La garantie est limitée au remboursement du produit sur présentation du ticket de caisse et du bidon.

# XYLOPHENE Gelactif Multi Usages

## CARACTERISTIQUES

XYLOPHENE Gelactif Multi Usages est livré prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

**Aspect** : Gélifié.

**Teinte du produit frais en pot** : Blanc (incolore après séchage).

**Densité à 20°C** : 1 à 20°C.

**Viscosité** : 4000 à 6000mPas.

**Point d'éclair** : > 76°C.

**Insecticide** : Cyperméthrine.

**Fongicide** : Propiconazole - IPBC - Tébuconazole.

**Solvant** : Eau.

**Valeur COV** : Non concerné.

**pH** : Neutre.

**Stockage** : A l'abri des fortes chaleurs et du gel.

L'émulsion gèle à partir de 0°C.

L'émulsion revient à son état initial après dégel sans aucune altération de ses qualités.

Si l'émulsion a été stockée un certain temps, il est fortement recommandé d'agiter avant emploi.

**Conservation** : 3 ans en emballage fermé d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

**Conditionnement** : 1L - 5L - 15Litres.

## AVANT MISE EN ŒUVRE

Les fonds doivent être sains, secs, non gelés, non givrés, dépoussiérés, compacts et préparés selon les règles de l'art et normes en vigueur, exempts de toutes particules non adhérentes et/ou peintures écaillées.

Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

Pour réaliser un traitement efficace, XYLOPHENE Gelactif Multi Usages doit être appliqué sur toutes les faces des bois concernés ainsi que sur les coupes et les extrémités. En conséquence, il est indispensable de procéder à toutes les déposes permettant d'atteindre les parties cachées contaminées.

### Conditions d'application :

Humidités des bois : entre 8 et 18%.

Température : supérieure à 5°C.

Eviter toute application sur bois gelé ou givré.

## APPLICATION

Outils : Brosse, pinceau.

Ne pas pulvériser (consulter le Service Technique).

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau savonneuse.

Bien homogénéiser le produit avant son utilisation.

### 1. Traitement préventif :

L'état de surface des bois doit être propre et exempt de toutes finitions.

Badigeonnage de toutes les surfaces en insistant sur les parties encastrées et assemblages.

### 2. Traitement curatif :

Sondage et bûchage des parties attaquées.

- Remplacement des pièces n'offrant plus de résistance.

- L'état de surface des bois doit être propre et exempt de toutes finitions.

**2.1. Pour les bois ayant une section d'une largeur inférieure à 100 mm et un 1/2 périmètre inférieur à 400 mm, ainsi que les bois ronds d'un diamètre inférieur à 300 mm :**

1)° Badigeonnage de toutes les surfaces en insistant sur les parties encastrées et assemblages.

2)° Injection : pas d'injection nécessaire.

**2.2. Pour les bois ayant une section d'une largeur supérieure ou égale à 100 mm et un 1/2 périmètre supérieur ou égal à 400 mm, ainsi que les bois ronds d'un diamètre supérieur à 300 mm :**

1)° Badigeonnage de toutes les surfaces en insistant sur les parties encastrées et assemblages.

2)° Injection : (consulter le Service Technique).

**Dans tous les cas, les bois en contact avec la maçonnerie, les bois encastrés et les bois infestés par les termites doivent toujours être injectés conformément aux règles de l'art en vigueur.**

Travailler selon les normes et DTU en vigueur.

Se conformer aux prescriptions des fiches méthodes.

- Traitement curatif des charpentes vermoulues.

- Lutte contre les termites.

# XYLOPHENE Gelactif Multi Usages

## CONSUMMATION

Variable selon l'imprégnabilité du bois, l'état de surface, les sections et le procédé d'application.

Préventif : 200ml/m<sup>2</sup> soit 5m<sup>2</sup>/litre environ.

Curatif : 300ml/m<sup>2</sup> soit 3m<sup>2</sup>/litre environ.

## SECHAGE

Variable selon :

- Les conditions de température.
- L'essence des bois.
- L'hygrométrie ambiante.
- La quantité de produit appliqué.

72 heures environ en atmosphère ventilée.

Séchage à cœur, en cas d'injection : 4 semaines environ.

Diffusion optimale du produit : 3/4 semaines environ.

Recouvrement : Attendre 72 heures environ avant l'application de la finition (voir Finition).

## INCIDENCE DU TRAITEMENT SUR LES BOIS

### Coloration et odeur :

XYLOPHENE Gelactif Multi Usages confère au bois une couleur chaude. Il laisse une odeur agréable.

Délai minimum : 3 jours.

### Matériaux au contact du bois :

Lorsqu'il est appliqué dans des conditions normales, le XYLOPHENE Gelactif Multi Usages ne risque pas de migrer en profondeur dans des matériaux poreux au contact des bois traités.

### Remontées de tanin :

XYLOPHENE Gelactif Multi Usages peut provoquer des remontées de tanin sur certaines essences de bois.

Si remontée de tanin, appliquer sur le bois de l'acide oxalique dilué entre 10 et 20% d'eau.

### Finition :

Attendre 72 heures environ avant l'application de la finition. Il est conseillé d'effectuer un léger ponçage des supports.

Ne pas appliquer de vitrificateur parquet mono ou bi composant, huile parquet et produit d'ameublement.

Pour les produits en phase aqueuse, il est conseillé de diluer la 1<sup>ère</sup> couche à hauteur de 50% d'eau.

## CONSEILS DYRUP

Aucun traitement insecticide n'est efficace sur un bois déjà contaminé par des insectes de bois frais.

Tout revêtement présent à la surface des bois doit être éliminé avant application du XYLOPHENE Gelactif Multi Usages.

Humidité des bois : inférieure à 20%.

Ne pas traiter des bois gelés, givrés ou mouillés.

Ne pas traiter les meubles et les parquets.

Ne pas pulvériser ou consulter le Service Technique au préalable.

Température d'application : supérieure à 5°C.

Traiter tous les bois en contact avec d'autres bois, assemblages et parties encastrées dans les maçonneries.

Retraiter les bois en cas de coupe, recoupe, ponçage, humidité (traiter la source).

Ne pas réaliser de mélange sans notre assistance technique : consultez le Service Technique au préalable.

Tout rabotage ultérieur au traitement nécessite un nouveau traitement, car il élimine le traitement antérieur.

En cas de démixtion du produit, brasser le produit.

**Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Se conformer aux recommandations spécifiées dans la note éditée par l'Institut National de Recherche et de Sécurité intitulée : « Produits de Traitement du Bois ». (I.N.R.S. : 30, rue Olivier-Noyer 75680 PARIS CEDEX 14).

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Portez vêtements et appareils de protection appropriés pour se protéger la peau, les mains, les yeux, le visage et les voies respiratoires. Se laver les mains après manipulation.

Utilisez les biocides avec précaution.

Avant tout utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Le recyclage de l'emballage étant proscrit, il est conseillé de déposer en déchetterie les produits non utilisés et/ou l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

# XYLOPHENE Gelactif Multi Usages

## PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE SUITE

---

Le recyclage de l'emballage étant proscrit, il est conseillé de déposer en déchetterie les produits non utilisés et/ou l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets.

Toutes les espèces de chauves-souris et de martinets étant protégées, veillez à ce qu'ils ne soient pas exposés à ce produit.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.**

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société DYRUP. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

**Edition JANVIER 2009** : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

**D Y R U P**

---

215 Av Georges Clémenceau 92000 Nanterre - France  
Tél. : 01 56 84 03 00 - Télécopie : 01 56 84 03 83 - [www.dyrup.fr](http://www.dyrup.fr)